

MORTAR ULTRARAPID-PAGEL®

PROPRIETĂȚI

- mortar ultrarapid pentru umplere și reparații de orice fel (timp de prelucrare 2-5 minute)
- mortarul gata de întrebuințare, trebuie amestecat numai cu apă, realizându-se o pastă ușor de prelucrat care se poate pune sub sarcină după câteva minute
- mortarul pe bază de ciment, nu conține cloruri, nu favorizează formarea eflorescențelor sau corodarea părților metalice
- mortarul este impermeabil și în mare măsură rezistent la uleiuri
- mortar cu rezistențe inițiale mari:
la 1 h - 6 N/mm²
la 28 z - 64 N/mm²
- mortar de nelipsit în activitatea instalatorilor și a zidarilor
- controlat în conformitate cu normele în vigoare
- producția este certificată conform **ISO 9001**

DOMENII DE UTILIZARE

- umplerea găurilor de ancorare, consolidarea balustradelor, a stâlpilor, a sistemelor de ancorare, a fundațiilor de utilaje, etc.
- reparații de defecte la conducte de apă
- umplerea golurilor la lucrări de faianțare
- montarea diblurilor
- umplerea golurilor de orice fel, așa cum apar la lucrări de tinichigerie, de instalații electrice, de zidărie, de vopsitorie sau de instalații sanitare

B 1



DATE TEHNICE

TIP	B 1		
Rezistență la compresiune	1 h	N/mm ²	≥ 2,5
	2 h	N/mm ²	≥ 5
	24 h	N/mm ²	≥ 30
	7 d	N/mm ²	≥ 40
	28 d	N/mm ²	≥ 65
Cantitate de apă	cca. %	20	
Durata de amestecare	cca. min.	1	

Atenție: Toate datele experimentale specificate sînt valori de referință, determinate în unitățile noastre din Germania. Valori determinate în alte unități pot fi diferite.

Durată de depozitare: 6 luni în ambalaje nedesfăcute și la loc uscat.

Livrare: găleți de 15 kg

Tipuri de ciment: Livrarea se poate face și cu alte tipuri de ciment, însă prin aceasta se schimbă și proprietățile tehnice ale produsului.

PUNERE ÎN OPERĂ

STRATUL DE BAZĂ: Curățire temeinică; laptele de ciment și părțile neaderente se îndepărtează. Suprafața betonului trebuie saturată cu apă.

AMESTECAREA: Mortarul se amestecă intens într-un amestecător corespunzător cu apă în proporție de apă: B1 (B2) = 1:2 până la 1:3.

PUNERE ÎN OPERĂ: Mortarul ultrarapid B 1-PAGEL se pune în operă imediat după amestecare.

La reparații dificile, părțile laterale ale spațiului ce urmează să fie obturat, se taie în coadă de rândunică.

La deteriorări provocate de spargeri de conducte de apă, se aplică peste locul prin care țâșnește apa un cocoloș de mortar care se presează puternic timp de 3 minute.

Datele prospectului, consiliile tehnice și alte recomandări se bazează pe lucrări numeroase de cercetare, precum și pe experiența noastră. Totuși ele nu sînt angajante și nu scutesc clientul de încercarea aptitudinii materialelor și a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori și analize medii. La livrare pot apărea abateri. Serviciile noastre de consilii tehnice vă stau oricând la dispoziție.



PAGEL ROMANIA S.R.L.
 RO-040581 BUCUREȘTI-ROMANIA
 Str. G-ral. Candiano Popescu Nr.63A, Ap.1 Sector 4
 Fon.: (+40/21) 320 68 59 · Fax: (+40/21) 322 42 54
 Internet: www.pagel.ro · E-Mail: office@pagel.ro



MOODY
M
 INTERNATIONAL
 CERTIFICATION
 ISO 9001
 Sistem de management
 și calitate certificate
 ISO 9001



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN

TEL. +49 (0)2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01-6 85 04-31

INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM